

Lieferprogramm Spaltband

<u>Dicke</u>	0,10 - 8,00 mm - auf Anfrage auch dicker oder dünner
<u>Breite</u>	3,00 - 2000 mm - je nach Banddicke
<u>Ringinnendurchmesser</u>	300/ 400/ 508 und 610 mm
<u>Ringaußendurchmesser</u>	max. 2000 mm
<u>Ringgewicht</u>	ab ca. 0,5 kg/mmBB - auf Anfrage auch kleiner
<u>Oberflächenausführung</u> (gem. EN 10088-2)	<p>2B kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt</p> <p>2R kaltgewalzt, blankgeglüht</p> <p>2D kalt weiterverarbeitet, wärmebehandelt, gebeizt</p> <p>2H kaltverfestigt - Festigkeit: auf Kundenwunsch</p> <p>1E warmgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzündert</p> <p>1D warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt</p> <p>1G/2G geschliffen - Korngröße: nach Ihren Wünschen</p> <p>1J/2J gebürstet oder mattpoliert</p> <p>1M/2M prägedessiniert, Muster auf Anfrage</p> <p>Bemerkung: Erste Stelle 1 = Warmgewalzt bzw. warmgeformt Erste Stelle 2 = Kaltgewalzt bzw. weiterverarbeitet</p>

Sonstige Oberflächen sind auf Anfrage möglich.

Alle Bänder können auch folienbeklebt sowie geschliffen und/oder gebürstet werden (siehe: Oberflächenbearbeitung).

Kantenausführungen

Die vielfältigen Anwendungsbereiche unserer Produkte erfordern neben den handelsüblichen Kantenausführungen weitere auf die jeweiligen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmte Sonderkanten.

Daher haben wir unser Programm an spezifische Kundenwünsche mit Sonderkantenausführungen angepasst.

Bitte entnehmen Sie alle lieferbare Varianten dem Abschnitt "Kantenausführungen".

Toleranzen

Wir produzieren grundsätzlich nach DIN EN ISO 9445, wobei engere Toleranzen und eingeschränkte Anforderungen (z.B. Einschränkung der Analyse), die über die Vorgaben der Normen hinausgehen, vereinbart werden können.



Jenssen GmbH & Co. KG
Eisenhüttenstraße 11-17
D - 57074 Siegen - Kaan-Marienborn

Telefon 0049 (0) 271 - 77308-0
Telefax 0049 (0) 271 - 77308-11
info@jenssen-kg.de - www.jenssen-kg.de